



Con los productos impermeabilizantes libres de VOC, ayudamos a mitigar el Síndrome del Edificio Enfermo.





- (1) Membrana elastoimpermeable in situ **Zone Funtac Primer**
- Membrana elastoimpermeable in situ **Zone Funtac Denso Rojo**
- Membrana elastoimpermeable in situ **Zone Funtac Denso Blanco**

La calidad del aire exterior e interior tiene una implicancia directa en la salud, el aire interior de las edificaciones posee altos niveles de COV, NOx, CO2 y Formaldehído, emisiones producto de químicos y materiales de construcción, generando efectos nocivos en la salud de las personas y en el medio ambiente.

En todas las edificaciones es necesario considerar la impermeabilización de los elementos interiores que pueden originar humedades y filtraciones.

Para disminuir el Síndrome del Edificio Enfermo, es necesario utilizar productos libres de VOC, Zone Funtac VOC FREE, que no contaminen el aire interior de las edificaciones.





ZONE FUN TAC

Membrana Elastoimpermeable en Sitio

CM.: 260411

DESCRIPCION

Membrana impermeabilizante elastomerica aplicada en sitio a base de copolimeros en dispersion, los cuales otorgan una extraordinaria elasticidad y resistencia mecanica, como tambien a la intemperie. Producto destinado a impermeabilizaciones en general.

No contiene solventes ni asfaltos, no es toxic°. Una vez seco puede ser pintado o adherirsele azulejos ceramicos.

Producto fabricado como sistema bicolor por capas a pedido (blanco-rojo), lo que incrementa el control de obra y asegura uniformidad de espesores.

Usos Basicos

- ➤ ImpermeabilizaciOn de superficies planes e
 - irregulares, con o sin aislamiento: terrazas, losas, jardineras, subterraneos, banns, cocinas, techos.
- >Impermeabilización de estanques para agua no potable, subterraneos, cimientos y sobrecimientos.

Observaciones: Es resistente al transit° ocasional. Debe considerarse una pendiente minima de 1%.

Instrucciones de seguridad:

Precauciones de Manipulation: Producto no inflamable. No dejar al alcance de los nilios. Evite el contacto directo con los ojos, piel y vies respiratorias. Protejase utilizando guantes, anteojos de seguridad. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua. En general, en caso de emergencia contacte al CITUC, fono:(56-2) 635 38 00.

INSTALACION

Preparation de superficie: La superficie a impermeabilizar, debe estar exenta de polvo y grasa, libre de desmoldantes, pinturas o estucos sueltos, etc. Sobre superficies porosas o absorbentes se recomienda, aplicar una imprimaciOn de una mano de Zone Fun Tac Primer.

Aplicacion: El producto se aplica en una o dos manos, preferentemente con rodillo.

En superficies horizontales como techos pianos y terrazas, se aplica la segunda mano en sentido contrario, 24 horas despues de aplicada la primera.

No debe transitarse hasta que este bien seco. Si es necesario aplique una tercera capa.

Recomendaciones

- Espolvorear arena fina, si se quiere en la aplicaciOn.
- Reforzar con geotextil superior a 70 gr, si es requerido.
- Reforzar con tela de vidrio reforzado, superior a 60gr, dependiendo de las especificaciones tecnicas.
- En superficies verticales se aplica la segunda mano despues de 4 horas de aplicada la primera.

RESTRICCIONES

- Realizar pruebas de agua despues de tres dies con temperaturas promedio mayor o igual a 20°C. A temperatura promedio menor a lo serialada, consultar al departamento tecnico.
- Producto curado total despues de 7 dies.
- No cubrir producto antes de total curado.

LIMITACIONES

Aplicar siempre el producto con temperatura superior a 5°C, sin eminente Iluvia.

DATOS TECNICOS

PROPIEDADES FISICAS	
Aspecto	Pastoso
Color	Blanco - Rojo
Densidad a 25°C	1,32 ^{kg} / _I Aprox.
Contenido de solidos	74 — 75%
pH	7 — 8

MANTENCION

No requiere mantenciOn por un periodo de 3 atios. Posteriormente puede aplicarse el producto nuevamente como se indica

ECOLOGIA

No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralizaci6n. Para mayor informaci6n, solicite la hoja de seguridad del producto.

