

# ADHESIVO RAT EPOXICO

## Adhesivo Para Demarcadores Prismáticos de Pavimentos.

### DESCRIPCIÓN:

Adhesivo epóxico tixotrópico de dos componentes, elaborado con resinas epóxicas exentas de solventes. Desarrollado especialmente para adherir demarcadores prismáticos para pavimentos o marcadores retroreflectivos.

De rápida fijación para aplicación a temperaturas no menores a 10°C. posee gran resistencia a esfuerzos mecánicos, al desgaste e impacto en estado endurecido. El producto es de fácil trabajabilidad y mezcla.

### USOS BÁSICOS:

- Adherir demarcadores prismáticos o marcadores retroreflectivos en pavimentos de hormigón y asfáltico.

### INSTALACIÓN:

#### Preparación de la Superficie:

El tramo de carretera que se desea demarcar debe estar libre de tierra, compuestos de curado, grasa, aceite, humedad, capas sueltas o restos de pintura y cualquier otro material que pueda afectar la adherencia del adhesivo.

#### Aplicación:

Una vez limpio el pavimento aplique el adhesivo en la base del marcador en una cantidad suficiente para asegurar un contacto total con la superficie. Presione el marcador con adhesivo en su base en el lugar previamente designado (idealmente entre el pavimento y la base de la superficie debe existir 0,6 cm. de adhesivo). Posteriormente retire el adhesivo que exceda los bordes del marcador antes que éste endurezca. Para la instalación de demarcadores con adhesivo epóxico se debe proteger el demarcador aproximadamente 90 minutos o hasta que el adhesivo este endurecido.

### PRECAUCIÓN:

- No aplicar en superficies contaminadas.
- No aplicar en superficies irregulares o sueltas.
- No instalar en superficies húmedas o con una humedad relativa superior a 80%.

### DATOS TÉCNICOS:

| PROPIEDADES FÍSICAS                            |                                                                           |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Resistencia Mecánica Aprox.                    | Flexotracción:<br>350-430 kg/cm.<br>Compresión:<br>900 kg/cm <sup>2</sup> |
| Color                                          | Gris                                                                      |
| Rendimiento kg/m <sup>2</sup> x mm.<br>Espesor | 1,6%                                                                      |
| Densidad, gr/cc.                               | 1,5                                                                       |

### ALMACENAMIENTO:

Almacenar en lugar fresco.

### MANTENCIÓN:

No requiere mantención.

### PRESENTACIÓN Y EMPAQUE:

- SET:**
  - Lata ¼ gl. (componente A)
  - Lata 1/8 gl. (componente B)
- SET:**
  - Lata 1 gl. (componente A)
  - Lata ¼ gl. (componente B)

### SERVICIO TÉCNICO:

Para mayor información comuníquese con nuestro departamento técnico, Fono: 7795503-Fax: 7799157. Nuestro Sitio Web: [www.dynal.cl](http://www.dynal.cl)

**NOTA:** Las recomendaciones y la información general entregadas en el presente documento son seguras y confiables. No obstante, debido al gran número de variables que interviene en este tipo de trabajos, no se garantizan los resultados para toda aplicación particular. El tipo de producto, la dosificación a cumplir en cada caso y las especificaciones de construcción deben ser elaboradas por profesionales calificados en esta área. El personal, tanto de Supervisión como de operación, debe ser capacitado y con experiencia en trabajos de asfalto. Es importante el apoyo de un laboratorio especializado durante la ejecución de la faena