

ASFALTO MC-30

Asfalto Cortado

Cód.: 4109

DESCRIPCIÓN

Asfalto cortado o diluido, de color negro y estado líquido, fabricado a partir de un cemento asfáltico diluido en solventes derivados del petróleo.

Producto de viscosidad variable, de gran capacidad de cubrimiento con distintos tipos de áridos y estable al almacenamiento prolongado.

Ventajas:

Asfalto MC-30 cumple con las especificaciones **8.301.3 A** del Manual de Carreteras (equivalente a LNV 50 de la Dirección Nacional de Vialidad para asfaltos cortados de curado medio).

Usos Básicos:

Principalmente en la ejecución de riegos, de imprimaciones simples o reforzadas, en bases granulares, con una temperatura de aplicación entre 40-60°C aproximadamente.

Limitaciones:

No debe ser diluido en agua ni en ningún solvente.

Instrucciones de seguridad:

Precauciones de Manipulación: Por tratarse de un producto inflamable, se deben tomar las precauciones necesarias durante su almacenamiento, manipulación y especialmente en el calentamiento para prevenir riesgos de incendio. Se recomienda contar con el equipo de seguridad industrial adecuado, en el manejo de productos asfálticos. **En general, en caso de emergencia contacte al CITUC, fono: (56-2) 2635 38 00.**

MANTENCIÓN

No requiere mantención.

ECOLOGÍA

No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización. Para mayor información, solicite la hoja de seguridad del producto.

DATOS TÉCNICOS

Ensayos	Especificaciones 8.301.3 A		Norma
	Min.	Máx.	
Viscosidad Saybolt Furol a 25°C	75	150	8.302.13
Punto de inflamación (copa abierta Tag), (°C)	38	--	8.302.10
Agua (%)	--	0,2	8.302.6
Destilación total, % en volumen a 360°C			
A 225°C	-	30	8.302.4
A 260°C	40	70	8.302.4
A 316°C	75	93	8.302.4
Residuo de la destilación	50	--	8.302.4
Penetración a 25°C, 100g. 5 s. (0,1 mm)	120	250	8.302.3
Ductilidad a 25°C, 5 cm/min. (cm)	Min. 100		8.302.8
Solubilidad en Tricloroetileno, (%)	Min. 99		8.302.11
Mancha: Heptano-Xilol, (% Xilol)	--	20	8.302.7
Densidad	A 20°C 0,9 gr/cc		Reportar

ENVASES Y ALMACENAMIENTO

- Lata 5 galones.
- Tambores 200 litros.
- Granel.

Almacenamiento: El almacenamiento a granel se debe realizar en estanques limpios, para evitar la contaminación del producto. Se recomienda almacenar los tambores bajo techo.

SERVICIO TÉCNICO

Para mayor información consulte nuestro Departamento Técnico:

Fono: (56-2) 24782095 - 24782016

E-mail: info@dynal.cl

Sitio Web: www.dynal.cl

Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos que consideramos seguros y son correctas de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos.

Aconsejamos al usuario determinar previamente si éstos son apropiados para el uso particular propuesto. Nos reservamos el derecho a efectuar cambios a fin de adaptar nuestros productos a tecnología de punta.

www.sgs.cl

JAG/cev

Dynal Industrial S.A.

Avenida Cinco de Abril N° 4534 - Estación Central - Santiago

Tel.: 56-2-24782000- Fax: 56-2-27799157- www.dynal.cl

En caso de emergencia llamar al CITUC (Centro de Información Toxicológica y de Medicamentos de la Universidad Católica de Chile)
Si es por emergencia toxicológica: 56-2-26353800
Si es por emergencia química: 56-2-22473600