

DYNALCO SLURRY – COLOR GT

Pavimentos de Color – Pisos de Canchas Deportivas – Trayecto Peatonal – Carriles de Carros de Golf – Ciclovías.

DESCRIPCION

Dynalco Slurry – Color GT ha sido diseñado con áridos seleccionados, betún sintético y pigmentos resistentes a los rayos UV, para conformar una carpeta flexible y más durable que los betunes asfálticos convencionales.

Usos Básicos

La aplicación de Dynalco Slurry – Color GT es ilimitada.

- Demarcación de líneas de tráfico.
- Zonas de estacionamiento.
- Veredas peatonales.
- Ciclovías.
- Pisos de canchas deportivas.
- Carriles para carros de golf.
- Pisos de parques y plazas.

Instrucciones de seguridad:

Precauciones de Manipulación: Producto no inflamable. No dejar al alcance de los niños. Evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protéjase utilizando guantes, anteojos de seguridad. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua. **En general, en caso de emergencia contacte al CITUC, fono:(56-2)22 635 38 00.**

INSTALACION

Preparación de la superficie:

Aglomerado asfáltico: Al momento de aplicar, la superficie debe encontrarse limpia, exenta de polvo, partes sueltas o mal adheridas.

Las operaciones previas a la aplicación de cualquier tratamiento sobre un soporte de aglomerado asfáltico comienza por una limpieza previa, consistente en un barrido (manual o mecánico mediante barredora) o soplado de la superficie a tratar. A continuación se deberá proceder a determinar la calidad del aglomerado asfáltico, comprobando la planimetría, sellado de zonas muy porosas, bacheos y relleno de grietas y fisuras.

Aplicación: Dynalco Slurry – Color GT es un sistema impermeable, donde la evacuación de las aguas se hace por escurrimiento. Por ello, en el proyecto y construcción de la pista habrá que prever una pendiente mínima del 1% que favorezca dicha evacuación superficial, recogiendo las aguas en los laterales mediante canaletas continuas que permitan evacuar hacia el punto más bajo.

Las zonas en que las irregularidades excedan de las tolerancias atendidas o que retengan agua sobre la superficie, deberán ser corregidas antes de la aplicación del revestimiento de betún sintético. Para ello utilizar el procedimiento de raspado o bacheado más indicado.

En este último caso, es preferible proceder al sellado previo de la base bituminosa antes de comprobar la planimetría y bachear. Luego aplicar "Promotor de Adherencia", con rodillo de chiporro o brocha sobre la base del aglomerado asfáltico (sin diluir).

Dynalco Slurry – Color GT tiene como misión sellar el aglomerado asfáltico y proporcionar una correcta planimetría a la pista.

El extendido del producto se lleva a cabo manualmente con rastra de goma, pudiendo añadirse una pequeña cantidad de agua (5% máximo) para facilitar su manejabilidad. Endurecer por evaporación del agua contenida hasta alcanzar la consistencia de un mortero.

Una vez seca la capa, ésta presentará un color uniforme y una textura microrrugosa homogénea, siendo recomendable una pasada de compactador con llana metálica provisto de trampa de agua.

Nota: Las pérdidas a la abrasión según norma correspondiente deberán ser inferiores al 10%.

Tiempo de secado: Es aproximadamente de 24 horas, dependiendo de la temperatura y del grado de humedad relativa del ambiente.

Limitaciones: **No se podrá aplicar con lluvia o helada inminente ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a 10°C o superior a 30°C.**

DATOS TECNICOS

PROPIEDADES FISICAS

Color	Rojo – verde – ocre – azul- gris
-------	----------------------------------

MANTENCION

Cada dos años.

ECOLOGIA

No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización. Para mayor información, solicite la hoja de seguridad del producto.

ENVASES Y ALMACENAMIENTO

Tambores de 250 kilos.
Balde de 25 kilos.

Almacenamiento: 12 meses. Guardar en lugares techados, bien ventilados y frescos.

SERVICIO TECNICO

Para mayor información consulte nuestro Departamento Técnico:
Fono: (56-2) 224782095 - 224782016
E-mail: info@dynal.cl
Sitio Web: www.dynal.cl

Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos que consideramos seguros y son correctas de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos.

Aconsejamos al usuario determinar previamente si éstos son apropiados para el uso particular propuesto. Nos reservamos el derecho a efectuar cambios a fin de adaptar nuestros productos a tecnología de punta.

Esta Ficha Técnica reemplaza todas las anteriores.

Dynal Industrial S.A.

Avda. 5 de Abril N° 4534 - Estación Central - Santiago
Tel.: 56-2-224782000- Fax: 56-2-227799157- www.dynal.cl



En caso de emergencia llamar al CITUC (Centro de Información Toxicológica y de Medicamentos de la Universidad Católica de Chile)
Si es por emergencia toxicológica: 56-2-26353800
Si es por emergencia química: 56-2-22473600