

DYNALCO SLURRY

Nivelador y Puente de Adherencia para Superficies de Hormigón y Carpetas Asfálticas

Cód.: 266400

DESCRIPCION

Nivelador y puente de adherencia, **Dynalco Slurry** es una pasta en emulsión acuosa de mediana viscosidad con un contenido alto de sólidos (mayor al 60%). Desarrollado con asfalto modificado y cargas de granulometría calculadas, que en conjunto proporcionan propiedades ideales a la superficie, otorgando flexibilidad, firmeza y resistencia a temperaturas extremas. El acabado es óptimo para aplicación de terminaciones decorativas.

Dynalco Slurry permite rellenar pequeños desniveles que puedan existir en la carpeta, generando una superficie perfectamente uniforme para el bote de la pelota.

Dynalco Slurry es parte de un sistema basado en un juego de 3 componentes, que se aplican sucesivamente (**Dynalco Slurry/Primer GT/Producto de terminación**), diseñados para protección y embellecimiento de canchas deportivas, en superficies de asfalto y hormigón:

Productos de terminación:

1. **Dynamuls Fibrax**
2. **Dynalco Slurry Color GT**
3. **Dynaline**
4. **Dynaline Plus**
5. **Dynalco Seal**
6. **Dynalco Set**

Usos Básicos

- Rellenar pequeños desniveles que puedan existir en la carpeta (**Dynalco Slurry**)
- Canchas de tenis
- Multicanchas
- Canchas de frontones
- Estacionamientos, garajes, hangares
- Pavimentos industriales (regularización y antipolvo)

Limitaciones: No aplicar a temperaturas menores a 5° C y mayores a 30° C o cuando exista peligro inminente de lluvia.

Instrucciones de seguridad:

Precauciones de Manipulación: Mantenga alejado de toda llama o fuente de chispa/no fumar. Trabaje en lugares ventilados. Evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias.

Protéjase utilizando guantes de goma natural o sintéticos, anteojos de seguridad y mascarillas con filtro para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua.

En general, en caso de emergencia contacte al CITUC, fono:(56-2) 2635 38 00.

INSTALACION

Aplicación: Superficies de hormigón y carpetas asfálticas: Aplicar una capa delgada de promotor de adherencia "**Primer GT**". Permitir que esté completamente seco antes de aplicar **Dynalco Slurry**. Posteriormente, aplicar una capa de **Dynalco Slurry** sin diluir, utilizando rastra de goma, esperar secar aproximadamente 48 horas. Luego compactar superficie tratada y comprobar la planimetría en toda la superficie. Aplicar segunda mano de promotor de adherencia "**Primer GT**" con rodillo de chiporro o brocha sobre la base de aglomerado asfáltico (sin diluir). Finalmente se debe aplicar producto de terminación, dependiendo del uso que se la dará (canchas deportivas, estacionamientos o bodega, etc.). La pasta se vierte sobre **Primer GT** y se procede a extenderla en líneas paralelas, mediante rastrillo de goma. Para obtener una superficie más pareja, se aplica una segunda mano en forma perpendicular a la primera, una vez que ésta se haya secado.

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES FÍSICAS	
Colores base	Negro
Densidad	1,5 ^{kg/l} (aprox.)
Resistencia a la abrasión ("Wet Track Abrasion Test") pérdidas inferiores a:	300 ^{gr/m²}

MANTENCION

No requiere mantención por un período de 3 años. Posteriormente puede aplicarse el producto nuevamente como se indica.

ECOLOGÍA

No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización. Para mayor información, solicite la hoja de seguridad del producto.



ENVASES Y ALMACENAMIENTO

- **Dynalco Slurry:** Latas de 30 kg.
Tambores de 250 kilos
 - **Dynalco Seal:** Latas de 25 kg.
Tambores de 230 kilos
 - **Dynalco Set:** Latas de 25 kg.
- Almacenamiento:** 6 meses en envases bien cerrados, evitando contacto con el aire.

SERVICIO TÉCNICO

Para mayor información consulte nuestro Departamento Técnico:
Fono: (56-2) 24782095 - 24782016
E-mail: info@dynal.cl
Sitio Web: www.dynal.cl

Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos que consideramos seguros y son correctas de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos. Aconsejamos al usuario determinar previamente si éstos son apropiados para el uso particular propuesto. Nos reservamos el derecho a efectuar cambios a fin de adaptar nuestros productos a tecnología de punta.

NUMERO TOTAL DE PÁGINAS 2

