EMULSION ASFALTICA SS-1

Cód.: 4411

DESCRIPCIÒN

Emulsión asfáltica aniónica de quiebre lento, residuo blando, color café oscuro y estado líquido.

Ventajas:

- Producto compuesto en base a una fina dispersión de asfalto en agua, emulsificantes y aditivos. No contaminante, buena compatibilidad y adherencia a los áridos.
- SS-1 producido por Dynal Industrial S.A., cumple con las especificaciones 8.301.4A del Manual de Carreteras (equivalente a LNV 30 de la Dirección Nacional de Vialidad).

Usos Básicos:

- Como riego de liga sobre superficies de hormigón o asfalto, previo a la colación de mezclas asfálticas.
- Riego de neblina, sobre superficies asfálticas, envejecidas y en mantenimiento de caminos.
- Para la fabricación de sellos superficiales de conservación, denominados *slurry seals* (lechadas asfálticas) en una mezcla que se fabrica con arena, agua y *filler* tipo cemento o cal.
- En mezclas en frío.
- Para relleno, juntas y/o grietas.

Limitaciones:

No debe mezclarse con otros productos, tales como asfaltos cortados y emulsiones de distintos grados o polaridad, como tampoco de distintos proveedores.

Instrucciones de seguridad:

Precauciones de Manipulación: Se recomienda contar con el equipo de seguridad industrial adecuado, en el manejo de productos asfálticos.

En general, en caso de emergencia contacte al CITUC, fono:(56-2) 635 38 00.

DATOS TÉCNICOS

Tipo de lechada	I	II	III
Contenido de asfalto residual (emulsión asfáltica) (%)	10-16	7,5-13,5	6,5-12
Tasa de aplicación típica (kg/m^2)	3,6-5,4	5,4-9,1	8,2-13,6

Ensayos	Especificación (8.301.4.A)		Norma
	Min.	Máx.	
Viscosidad Saybolt Furol a 25ºC, (s)	20	100	8.302.12
Carga de película	Negativa		8.302.5
Residuo por destilación, (%)	57	--	8.302.5
Residuo de destilación Penetración a 25ºC, 100g, 5s, (0,1 mm)	100	200	8.302.3
Ductilidad a 25ºC, 5 cm/mín. (cm)	40	--	8.302.8
Solubilidad en tricloroetileno, (%)	97,5	--	8.302.11
Mancha: Heptano-Xilol, (% Xilol)	--	25	8.302.7

MANTENCIÓN

No requiere mantención.

ECOLOGÍA

No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización. Para mayor información, solicite la hoja de seguridad del producto.

ENVASES Y ALMACENAMIENTO

- Lata 5 galones.
- Tambores 200 kilos.
- Granel.

Almacenamiento: Para periodos de almacenamiento prolongado (1 mes), se recomienda agitar moderadamente para mantener la homogeneidad de la emulsión, previo a su uso. En caso de almacenamiento por más de 3 meses, se debe homogeneizar el producto y enviar una muestra a laboratorio para análisis, previo a su uso. Para las operaciones de carga y descarga, es necesario verificar si los estanques están suficientemente limpios, a fin de eliminar cualquier grado de contaminación.

SERVICIO TÉCNICO

Para mayor información consulte nuestro Departamento Técnico:
Fono: (56-2) 4782095 - 4782016
E-mail: info@dynal.cl
Sitio Web: www.dynal.cl

Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos que consideramos seguros y son correctas de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos.
Aconsejamos al usuario determinar previamente si éstos son apropiados para el uso particular propuesto. Nos reservamos el derecho a efectuar cambios a fin de adaptar nuestros productos a tecnología de punta.

NUMERO TOTAL DE PÁGINAS 2