

DYNAFLEX 9002

Sellante Asfáltico Premium de aplicación en caliente para juntas de dilatación en pavimentos de asfalto y hormigón. Cód. 4603

DESCRIPCION

Dynaflex 9002 es un sello asfáltico elastomérico de alto rendimiento compuesto por una mezcla de asfaltos especiales, elastómeros y carga mineral. De color negro y consistencia semi-sólida a temperatura ambiente. Formulado para condiciones climáticas exigentes y solicitudes severas. Sellante de un componente, listo para su uso en caliente.

Dynaflex 9002 posee una excelente adherencia sobre superficies secas. Mantiene elasticidad apropiada a bajas temperaturas, sin escurrir frente a calores intensos, manteniéndose estable dentro de la extensa gama de temperaturas a que estará sometido en los diversos climas. Absolutamente impermeable al envejecimiento.

Nota: **Dynaflex 9002** cumple con las normas ASTM 3406 y Laboratorio Nacional de Vialidad LNV 55

Usos Básicos

- Indicada para sellar juntas de dilatación o grietas en pavimentos de hormigón o asfálticos, sean estos nuevos o antiguos.
- Sello en todo tipo de grietas o juntas horizontales.

Instrucciones de seguridad:

Precauciones de Manipulación: Producto no inflamable. No dejar al alcance de los niños. Evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protéjase utilizando guantes, anteojos de seguridad. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua. **En general, en caso de emergencia contacte al CITUC, fono:(56-2) 2635 38 00.**

INSTALACION

Preparación de la superficie: Antes de iniciar la colocación, la junta debe estar limpia, seca sin aceites y libre de toda otra suciedad, polvo, compuesto de curado, etc. Eliminar rastros de concreto suelto, piedras, mediante escobillas de acero.

En el caso de faenas de conservación, resellado y reparaciones de juntas y grietas deben eliminarse todos los rastros de aplicaciones de sellantes anteriores. En forma previa a la aplicación del sellante utilice equipos de aire comprimido, cepillos metálicos, ruteadoras u otros procedimientos que aseguren paredes limpias.

Recomendaciones: Evite ejecutar la faena en tiempo frío. La temperatura de pavimento ideal es de 10°C, en ascenso.

Imprimación: Para un óptimo resultado imprimir con emulsión de tipo **CSS-1** (diluida en agua 1:1) o asfalto cortado **MC-30**. El producto se aplica una vez evaporada el agua de la emulsión o el solvente del **MC-30**.

La utilización de un cordón de respaldo **Dynex Respaldo C** es compatible con sellos de aplicación a alta temperatura.

Calentamiento del sellante: Al fundir el material no debe ser sobrecalentado ni quemado.

No deben agregarse sustancias de ningún tipo. **Dynaflex 9002** debe fundirse en equipos de calentamiento indirecto de doble cámara con agitación permanente (selladoras) que posean termómetros y control de temperatura. No debe aplicarse calor directamente.

Aplicación: Aplicar el producto a una temperatura entre 195 a 200°C. Vierta el sello **Dynaflex 9002** rellenando la grieta hasta 1 a 3mm bajo el nivel del pavimento o según la especificación considerada.

DATOS TECNICOS

PROPIEDADES FISICAS	
Aplicación	195 - 200
Penetración a 25°C, 150gr. 5s 1/10 mm	Máximo 90
Resiliencia a 25°C	Mínimo 60%
Ligazón a -15°C, 3 ciclos	Sin despegue ni grietas
Peso específico a 20°C, kg/l	1,1 – 1,2

MANTENCION

No requiere mantención.



En caso de emergencia llamar al CITUC (Centro de Información Toxicológica y de Medicamentos de la Universidad Católica de Chile)
Si es por emergencia toxicológica: 56-2-26353800
Si es por emergencia química: 56-2-22473600

Dynal Industrial S.A.
Avda. 5 de Abril N° 4534 - Estación Central - Santiago
Tel.: 56-2-24782000- Fax: 56-2-27799157- www.dynal.cl

ECOLOGÍA

No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización. Para mayor información, solicite la hoja de seguridad del producto.

ENVASES Y ALMACENAMIENTO

➤ Caja 16 kilos

El producto en Caja, viene dentro en una bolsa termofundible y debe ingresarse siempre con dicha bolsa directamente dentro de los equipos de fusión.

Almacenamiento: Dynaflex 9002 puede ser almacenado bajo techo por un período indefinido, teniendo la precaución que su envase esté sellado y protegido de condiciones climáticas severas.

SERVICIO TÉCNICO

Para mayor información consulte nuestro Departamento Técnico:

Fono: (56-2) 24782095 - 24782016

E-mail: info@dynal.cl

Sitio Web: www.dynal.cl

Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos que consideramos seguros y son correctas de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos.

Aconsejamos al usuario determinar previamente si éstos son apropiados para el uso particular propuesto. Nos reservamos el derecho a efectuar cambios a fin de adaptar nuestros productos a tecnología de punta.

NUMERO TOTAL DE PÁGINAS 2

