

ASFALTO RA 85

Impermeabilización en Caliente

Cód. 4215

DESCRIPCION

Asfalto Roofing para impermeabilización en caliente. Masa de color negro, de consistencia sólida a temperatura ambiente.

Asfalto RA-85 es un aglomerado resistente, muy adhesivo para impermeabilizaciones.

Usos Básicos

- Impermeabilización de cubiertas y terrazas
- Impermeabilización de baños y cocinas
- Sobre hormigón, metal, madera, etc.

Limitaciones: Evitar el calentamiento excesivo y/o prolongado del asfalto. Por tratarse de trabajos que involucran altas temperaturas, deben tomarse las precauciones adecuadas, que aseguren una faena sin riesgo para el personal.

Instrucciones de seguridad:

Precauciones de Manipulación: Producto no inflamable. No dejar al alcance de los niños. Evitar el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protegerse utilizando guantes, anteojos de seguridad. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua. **En general, en caso de emergencia contacte al CITUC, fono:(56-2) 2635 38 00.**

INSTALACION

Preparación del soporte o superficie: La base debe ser imprimada con **Dynaflex L (Primer)** o en caso de encontrarse húmeda con **Dynamuls Líquido**.

Aplicación:

Aplicación en caliente a una temperatura aproximada de 150°C. Esparcir mediante escobillones de algodón, formando una capa de 1mm. Reforzar con Filtro o tela de vidrio, en forma simultánea con el fin de aprovechar el poder adhesivo del producto en caliente.

Se instalará **Asfalto RA-85** y refuerzo alternados de acuerdo a los requerimientos de impermeabilización.

Una vez finalizada la impermeabilización con la última capa de **Asfalto RA-85**, ésta deberá protegerse de la acción directa del sol mediante **Dynapaint, Pintura**

Reflex, gravilla u otros elemento protector de terminación.

DATOS TECNICOS

PROPIEDADES FISICAS	
Densidad a 25°C	1,01 gr/cm3
Aspecto a 25°C	Sólido
Color	Negro

MANTENCION

No requiere mantención por un período de 3 años. Posteriormente puede aplicarse el producto nuevamente como se indica.

ECOLOGIA

No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización. Para mayor información, solicite la hoja de seguridad del producto.

ENVASES Y ALMACENAMIENTO

- Lata 1 galón
- Lata 5 galones
- Tambores 210 kilos
- Cuñete grade (papel)
- Cuñete m. (papel) 50 kilos
- Caja 6 latas 1 galón
- Caja 36 latas ¼ galón

Almacenamiento: Indefinido.

SERVICIO TECNICO

Para mayor información consulte nuestro Departamento Técnico:

Fono: (56-2) 24782095 - 24782016

E-mail: info@dynal.cl

Sitio Web: www.dynal.cl

Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos que consideramos seguros y son correctas de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos.

Aconsejamos al usuario determinar previamente si éstos son apropiados para el uso particular propuesto. Nos reservamos el derecho a efectuar cambios a fin de adaptar nuestros productos a tecnología de punta.



Dynal Industrial S.A.

Avda. 5 de Abril N° 4534 - Estación Central - Santiago
Tel.: 56-2-24782000- Fax: 56-2-27799157- www.dynal.cl

En caso de emergencia llamar al CITUC (Centro de Información Toxicológica y de Medicamentos de la Universidad Católica de Chile)
Si es por emergencia toxicológica: 56-2-26353800
Si es por emergencia química: 56-2-22473600