

# DYNAFLEX 18

Adhesivo Pisos Plásticos (Cemento C)  
Cód. 4136

## DESCRIPCION

Compuesto pastoso de color negro, elaborado a base de asfalto, fibras, aditivos y adhesivos en solventes de evaporación rápida, que se proporciona listo para su uso a temperatura ambiente, destinado a pegar pisos plásticos de PVC (flexit) y otros, previa consulta con el fabricante o distribuidor. Sus adhesivos especiales, aumentan aún más la natural adherencia propia del asfalto utilizado como base del producto. La homogeneidad del secado está asegurada por la mezcla equilibrada de solventes. La película impermeable convenientemente extendida, asegura una tenaz y definitiva adherencia de las superficies contactadas.

## Usos Básicos

➤ Primordialmente para pegar pisos plásticos (flexit)

**Limitaciones:** Dynaflex 18 es inflamable debido a su contenido de solventes volátiles, por cuyo motivo debe trabajarse en lugares bien ventilados y evitando la cercanía del fuego, incluso de cigarrillos encendidos.

## Instrucciones de seguridad:

**Precauciones de Manipulación:** Producto con solvente. Mantenga alejado de toda llama o fuente de chispa / no fumar. Trabaje en lugares ventilados. Evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protéjase utilizando guantes de goma natural o sintéticos, anteojos de seguridad y mascarillas con filtro para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua. **En general, en caso de emergencia contacte al CITUC, fono:(56-2) 635 38 00.**

## INSTALACION

**Preparación del soporte o superficie:** El producto debe ser aplicado sobre una superficie perfectamente lisa, firme y totalmente seca. La presencia de humedad significa mala adherencia y/o sopladuras. Si la base está constituida por mortero confeccionado con **Dynamuls B**, el producto se aplica directamente. Si la base es un radier corriente, un embaldosado u otra superficie, ésta necesita estar absolutamente limpia de cera, grasa o aceite. Para mayor seguridad es necesario imprimarla, para lo cual puede usarse una mano de **Dynaflex L**, en proporción aproximada de 4 a 6 m<sup>2</sup> por litro.

## Aplicación:

Se esparce sobre la superficie mediante llana dentada fina, de manera que quede una mínima cantidad del adhesivo.

**Recomendaciones:** Luego de aplicado se debe esperar entre 10 y 15 minutos o hasta que seque al tacto, o se presente pegajoso y no manche los dedos, dependiendo de la temperatura ambiente, antes de iniciar el pegado del piso plástico.

Resulta perjudicial una espera muy prolongada desde que se ha aplicado el adhesivo, por cuanto puede perder su cualidad adhesiva, por lo que debe calcularse previamente la superficie a empastar, en coordinación con el avance de la colocación de las baldosas. Las piezas recién pegadas, deben presionarse desde su centro hacia sus costados, para desplazar el aire atrapado.

Se aconseja transitar inmediatamente los pisos recién instalados, completando la acción anterior. Las manchas producidas sobre el embaldosado pueden eliminarse frotando con suavidad un paño humedecido con bencina blanca o aguarrás. De este mismo modo limpiar las herramientas utilizadas en la instalación.

Antes de volver a tapar el producto, agregar un ligero porcentaje de bencina blanca o aguarrás, sin que se mezcle, formando una delgada capa de solvente sobre la superficie.

## DATOS TECNICOS

PROPIEDADES FISICAS	
Densidad a 25°C	0,95 gr/cm3 aprox.
Color	Negro
Solvente	Aguarrás mineral – bencina blanca

## MANTENCION

No requiere mantención por ser un producto intermedio.

## ECOLOGIA

No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización. Para mayor información, solicite la hoja de seguridad del producto.



Dynal Industrial S.A.  
Avda. 5 de Abril N° 4534 - Estación Central - Santiago  
Tel.: 56-2-4782000- Fax: 56-2-7799157- [www.dynal.cl](http://www.dynal.cl)

En caso de emergencia llamar al CITUC (Centro de Información Toxicológica y de Medicamentos de la Universidad Católica de Chile)  
Si es por emergencia toxicológica: 56-2-6353800  
Si es por emergencia química: 56-2-2473600

## ENVASES Y ALMACENAMIENTO

- Lata ¼ galón
- Lata 1 galón
- Lata 5 galones
- Tambores 200 kilos
- Balde 5 galones
- Caja 12 latas ¼ galón
- Caja 6 latas 1 galón

**Almacenamiento:** Máximo 6 meses en envase bien cerrado y bajo techo.

## SERVICIO TECNICO

Para mayor información consulte nuestro Departamento Técnico:

Fono: (56-2) 4782095 - 4782016

E-mail: [info@dynal.cl](mailto:info@dynal.cl)

Sitio Web: [www.dynal.cl](http://www.dynal.cl)

Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos que consideramos seguros y son correctas de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos. Aconsejamos al usuario determinar previamente si estos son apropiados para el uso particular propuesto. Nos reservamos el derecho a efectuar cambios a fin de adaptar nuestros productos a tecnología de punta.

**NUMERO TOTAL DE PÁGINAS 2**



---

Dynal Industrial S.A.  
Avda. 5 de Abril N° 4534 - Estación Central - Santiago  
Tel.: 56-2-4782000- Fax: 56-2-7799157- [www.dynal.cl](http://www.dynal.cl)

En caso de emergencia llamar al CITUC (Centro de